collfox
schlau verlegen

collfox 382

Lösungsmittelbasierter Kontaktklebstoff

Hauptanwendungsbereich:

Lösemittel-Kontaktklebstoff für Profile, Leisten und Beläge mit glatten oder nur leicht strukturierten Klebeflächen.

Geeignet für:

- Sockelleisten, Hohlkehlsockel, Treppenprofile
- elastische Bodenbeläge in Bahnen und Platten wie z.B. PVC-/CV-Beläge, Linoleum, Kautschuk und Kork
- textile Bodenbeläge wie z.B. Nadelvlies, Textilbeläge mit textilem Zweitrücken, Latex-Schaumrücken, latexierten Rücken, Webwaren sowie für Naturfaserbeläge
- nur für lösemittelbeständige Untergründe, Beläge und Materialien, z.B. Estriche, Putze, Beton, Kunststoffe, Holz, Metall u.ä.
- die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
- Warmwasser-Fußbodenheizung

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss eben, fest, tragfähig, trocken, rissefrei, sauber und frei von Stoffen sein (Schmutz, Öl, Fett), die die Haftung beeinträchtigen. Untergrund entsprechend mitgeltender Normen und Merkblättern prüfen.

Verarbeitung:

Klebstoff vor Gebrauch gut aufrühren, dann mit glatter oder sehr fein gezahnter Spachtel (z.B. A 1) oder Pinsel, gleichmässig dünn, getrennt auf Belagsrückseite und Untergrund auftragen. Beide Klebstoffschichten mind. solange ablüften lassen, bis sie bei Berührung fast klebfrei sind. Dann Belag / Profil sofort oder innerhalb der Kontaktklebezeit passgenau einlegen und vollflächig sehr kräftig andrücken, anreiben oder anklopfen. Nachträgliches Korrigieren ist nicht möglich. Nach 10 – 20 Min. nochmals kräftig nachreiben, besonders an Nähten und im Kantenbereich. Aufgrund von möglichen Verfärbungen dürfen helle CV- oder PVC- Beläge nicht mit collfox 382 verklebt werden.

Arbeits- und Umweltschutz:

GISCODE S1 – Stark lösemittelhaltig. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Lösemitteldämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Dämpfe können die Augen reizen sowie Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Bei und nach der Verarbeitung gut lüften, Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Dampf nicht einatmen. Nicht rauchen, offenes Licht und Feuer vermeiden. Funkenbildung verhindern, deshalb alle elektrischen Geräte, Schalter u.ä. außer Betrieb setzen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Im flüssigen Zustand „Umweltgefährlich", daher nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Zu beachten sind u.a.: GefStoffV und TRGS 610, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt, Produktgruppeninformationen und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für GISCODE S1.

Technische Daten:

Gebindeart	Blechgebinde
Gebindegröße	8 kg
Lagerfähigkeit	12 Monate
Verbrauch	ca. 250 g/m² (je Kontaktfläche)
Ablüftezeit	mind. 15 Minuten und höchstens 3 Stunden*
Begehbar	sofort begehbar
Wärmestandfestigkeit	Wärmefest bis 75 °C
Mindestverarbeitungstemperatur	10 °C am Boden

* Bei 20° C und 65 % relative Luftfeuchte.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.collfox.ch